

# MEME TAKIMI NOZÜL

Malzeme No	AISI	DIN	Isıl İşlem	Sertlik	Abrasif Dayanımı	Korosif Dayanımı
1.8550	-----	34CrAlNi7	Nitrasyon	950-1100 HV1	++	+
1.2379	D2	X153CrVMo12	Çekirdeğe Kadar Sertleşmiş	55 - 60 HRC	++++	++

