

H785

HIGH TACK

ULTRA GÜÇLÜ, ANINDA YAPIŞAN YAPIŞTIRICI

TEKNİK VERİ SAYFASI

AVANTAJLAR

- Doğrudan yapışır, hiçbir destek gerekmez
- BREEAM uygulamaları için uygundur
- Yüksek mukavemetlidir
- İzosiyanat, çözücü ve silikon içermez
- Sürekli esnektir
- Nötr kürlenme
- Büzülmez
- Nem ve hava etkilerine karşı dayanıklıdır
- Astar olmadan çoğu yüzeye (nemli yüzeylere dahi) mükemmel yapışır

ÜRÜN TANIMI

Bostik H785 HIGH TACK ürünü son derece yüksek ilk yapışma özelliğine sahip, yüksek kaliteli profesyonel bir hibrit yapıştırıcıdır. **Bostik H785 HIGH TACK** ürünü uçucu organik bileşik (VOC) emisyon seviyelerine (ürünler) ilişkin 'Sağlık ve Refah', Hea 02 İç Mekan Hava Kalitesi bölümünde belirtilen BREEAM şartlarını karşılar.

UYGULAMA ALANLARI

Bostik H785 HIGH TACK ürünü özellikle taş, beton, ayna, cam, alçı panel, PU, PVC, sert plastikler, emaye, seramik, bakır, kurşun, çinko, kalay, alüminyum, metaller, alaşımlar, paslanmaz çelik, HPL ve fiber çimento levhalar (*) ve ahşap gibi birçok yapı malzemesini yapıştırmak için genel amaçlı ve çok güçlü bir yapıştırıcı olarak geliştirilmiştir.

* levha yapıştırma işlemi için Bostik, **H970 PANELTACK MM**, **H975 PANELTACK HM** ve **S970 ROCKPANEL S** ürünlerini sunmaktadır.

KULLANMA TALİMATLARI

Yapıştırıcıyı verilen V nozülle "havalanacak biçimde", aralarında 10 - 20cm mesafe bırakarak dikey şeritler halinde uygulayın. Malzemeleri uygun konuma getirin, malzeme ve yüzey arasındaki yapıştırıcının en az 2-3mm kalınlığında olması için iyice bastırın. Yapıştırıcıyı nokta nokta uygulamayın! Yüksek başlangıç mukavemeti nedeniyle genellikle kürlenme sırasında desteklemek gerekmez. Diğer

sorularınız için lütfen teknik departmanımıza danışın.



TEKNİK BİLGİLER

%100 modül	DIN 53504 S2	1,39 N/mm ²
Uygulama hızı	Ø 2,5 mm/6,3 bar'da	20 g/dk
Uygulama sıcaklığı		+5°C ila +40°C
Baz		Hibrit
Kürlenme süresi	+23°C/%50 BN'de	2-3 mm/24 saat
Yoğunluk	ISO 1183-1	1,57 g/ml
Kopmada uzama	DIN 53504 S2	%335
Akişkanlık	ISO 7390	< 2 mm
Taşıma sırasında donmaya karşı direnç		En fazla -15°C
Shore A sertliği	DIN 53505	55
Kabuk oluşumu	DBTM 10.00	+23°C/%50 BN'de 15 dk
Sıcaklık direnci		-20°C ila +75°C
Çekme mukavemeti	DIN 53504 S2	2,2 N/mm ²

Bu değerler tipik özelliklerdir ve +/-%3 oranında değişim gösterebilir

KISITLAMALAR

- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastikler, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir
- Sürekli suya maruz kalmak için uygun değildir
- Hareket derzleri için uygun değildir

YÜZEY HAZIRLIKLARI VE CİLALAMA

Uygulama sıcaklığı + 5°C - + 40°C'dir (çevre ve yüzeyler için geçerlidir). **Bostik H785 HIGH TACK** ürününün yapısından dolayı, V nozulüyle birlikte doğru iletim mekanizmasına sahip profesyonel bir derz dolgu tabancasının kullanılmasını tavsiye ederiz. Tüm yüzeyler sağlam, temiz olmalı ve gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyleri **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER** ile temizleyin. **Bostik H785 HIGH TACK** ürünü astar kullanılmadan gözeneksiz yüzeylerin çoğuna mükemmel biçimde yapışır. **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER** ile ön işlemden geçirilecek gözenekli yüzeyler. Uygulamadan önce yapışkanlık özelliğini her zaman kontrol edin.

TEMİZLİK

Kürlenmemiş malzeme ve aletler **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER** kullanılarak temizlenebilir. Kürlenmiş malzeme ancak mekanik olarak çıkarılabilir. Eller **Bostik T150 CLEANING WIPES** temizlenebilir.

RENKLER

- Beyaz

AMBALAJ

- 290 ml'lik Kartuş, kutu başına 12 adet

Ürün spesifikasyonları için lütfen Çevrimiçi Ürün Detay Sayfasına bakın

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında + 5°C ve + 25°C arasında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren kuru bir yerde muhafaza edildiğinde en fazla 18 aydır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Kullanmadan önce Ürün Güvenliği Veri Sayfası okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bunlara istek üzerine ve internet üzerinden erişilebilir.

Bu belgede ve diğer tüm yayınlarımızda (elektronik olanlar da dahil) yer alan tüm bilgiler mevcut bilgi ve tecrübemize dayanmaktadır ve Bostik'in özel (fikri) mülkiyetidir. Bu belgenin hiçbir kısmı Bostik'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez, çoğaltılamaz, kamuyla paylaşamaz veya başka herhangi bir şekilde kullanılamaz. Bu belgedeki teknik bilgiler bir bildirim niteliğindedir ve kapsamlı değildir. Bostik (editoryal) hatalardan, bu belgenin eksik ve/veya yanlış olmasından kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Buna teknolojik değişiklikler veya bu belgenin yayınlanma tarihiyle ürünün alındığı tarih arasında yapılan herhangi bir araştırma kaynaklı eksiklikler ve/veya yanlışlıklar dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bostik, bu belgenin ifade tarzında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bostik bu belgede gösterilen ürünlerin kullanımından kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı ürünü kullanmadan önce bu belgede ve ürünlerle ilgili diğer belgelerde yer alan bilgileri okumalı ve anlamalıdır. Ürünün kullanım amacına uygun olduğundan emin olmak için gereken tüm testlerin uygulanmasından kullanıcı sorumludur. Ürünün uygulanma şekli ve/veya saklama veya taşıma sırasında meydana gelen olaylara ilişkin koşullar üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve bu nedende herhangi bir zararlı ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Tüm teslimatlar yalnızca Hollanda Ticaret Odası'nda dosyalanmış genel şartlarımız uyarınca gerçekleştirilir.

Bostik

Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk. Rönesansbiz Plaza No: 4A/7 34381 Şişli / İstanbul
Tel.: +90 (212) 942 98 00
www.bostik.com

SERTİFİKALAR

- Emission EC1 Plus
- M1
- A + Fransız VOC Yönetmeliği

BREEAM

BREEAM, ana planlama projeleri, altyapı ve binalar için dünyanın lider sürdürülebilirlik değerlendirme yöntemidir. Yeni yapılardan kullanımda ve tadilatla olanlara kadar, tüm yapıların kullanım ömrü boyunca daha yüksek performanslı varlıklarla ortaya çıkan değeri gözler önüne serer.

Bostik, bu **Bostik H785 HIGH TACK** ürünü için yaptığımız gibi, bağımsız üçüncü taraf sertifikaları vermek için BREEAM uluslararası planını destekleyebilir. Bostik, EC1 Plus sayesinde uçucu organik bileşik (VOC) emisyon seviyelerine ilişkin gerekli 'kanıt' Hea 02 İç Mekan Hava Kalitesi'ne uygun biçimde sağlayabilir.

BOSTIK AKILLI DESTEK

Akıllı dijital yardım
[Bostik.com/tr/Turkey/](https://www.bostik.com/tr/Turkey/)

Akıllı yardım
+90 (212) 942 98 00

