

P580

SUPERGRIP XTRA POWER SIVI ÇİVİ – SU GEÇİRMEZ GÜÇLÜ YAPIŞTIRICI

AKILLI AVANTAJLAR

- Mega güç – en fazla 12 N/mm²
- Su geçirmez (EN 204/205 D4)
- Astar olmadan çoğu yüzeye (nemli yüzeylere dahi) mükemmel yapışır
- Ağır hizmet tipi yapı malzemeleri, plastikler ve XPS, EPS ve cam yünü gibi yalıtım malzemeleri içindir

ÜRÜN TANIMI

Bostik P580 SUPERGRIP XTRA POWER çok çeşitli uygulamalar için çözücü içermeyen, D4 su geçirmez, son derecede güçlü ve dayanıklı bir poliüretan yapıştırıcıdır.

KULLANILDIĞI YERLER

- Bostik P580 SUPERGRIP XTRA POWER ürünü metal, taş, ahşap ve beton gibi ağır hizmet tipi yapı malzemelerinin yapıştırılması ve ayrıca her türlü yalıtım malzemesi (EXP ve EPS), plastik ve cam yünü gibi daha hassas yapı ürünlerinin yapıştırılması için özel olarak geliştirilmiştir.
- Bostik P580 SUPERGRIP XTRA POWER ürünü EN 204/205 D4 standardına göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır, bu nedenle iç ve dış mekanlara mükemmel şekilde uygulanabilir.

UYGULAMA

Panel uygulamaları: Bostik P580 SUPERGRIP XTRA POWER ürününü kenardan 5 cm uzağa 6 mm'lik tanecikler şeklinde ve yaklaşık 20 – 40 cm aralıklarla dikey boyuta uygulayın. Paneli hemen duvara bastırın. Gereken süre içinde uygulayın (en fazla 7 dakika). 24 saate kadar bir süre için biraz desteklemeniz gerekebilir.

Çıtalar, süpürgelik ve diğer uygulamalar: Bostik P580 SUPERGRIP XTRA POWER ürününü eşit şekilde 20 cm aralıklı şeritler veya noktalar biçiminde uygulayın. Malzeme hafifçe hareket ettirilerek ve eşit basınç uygulanarak gereken süre içinde (en fazla 7 dakika) yerine yerleştirilmelidir. Son olarak, iyice bastırın. Çok fazla yüzey çeşidi olmasından dolayı, test edilmesi tavsiye edilir.

KISITLAMALAR

- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir.
- Klorürlerle (havuzlar) kombinasyon halinde kullanıma uygun değildir.

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA

- Uygulama sıcaklığı +5°C ile +40°C (ortam ve yüzeyler için geçerlidir).
- Tüm yüzeyler kuru, temiz ve sağlam olmalıdır.
- Uygulamadan önce yapışkanlık özelliğini her zaman kontrol edin.
- Uygun kürlenme için yüzeylerden birisi gözenekli olmalıdır.

TEMİZLİK

- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

AMBALAJ

300 ml kartuş, kolide 25 adet



TEKNİK VERİLER

Renk	Bej
Uygulama hızı Ø 4 mm/3 bar	400 g/dak
Uygulama sıcaklığı	+5°C ve + 40°C arası
İçerik esası	Poliüretan
Kürleşme zamanı @ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 saat
Yoğunluk ISO 1183-1	1,46 g/ml
Nakliye esnasında donma mukavemeti	- 15°C`ye kadar
Kesme mukavemeti +23°C/50% BN	12 N/mm ²
Kabuk oluşumu +23°C/50% BN	7 dk
Isı dayanımı	-30°C ve +70°C arası

Bu değerler tipik özellikler olup +/- 3% değişebilir

DEPOLAMA

- Orijinal açılmamış ambalajında +5°C ve +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir.
- Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü üretim tarihinden itibaren 9 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulamaya başlamadan önce Güvenlik Bilgi Formu dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dokümanlar web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

SERTİFİKALAR

EN 204/205 D4



BOSTİK MÜŞTERİ HATTI

**“Smart” yardım:
444 10 99**



Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza N: 4A/7
Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul
E-mail: info@bostik.com.tr
an Arkema company
www.bostik.com.tr

Bu belgede ve diğer tüm yayınlarımızda (elektronik olanlar da dahil) yer alan tüm bilgiler mevcut bilgi ve tecrübemize dayanmaktadır ve Bostik'in özel (fikri) mülkiyetidir. Bu belgenin hiçbir kısmı Bostik'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez, çoğaltılamaz, kamuyla paylaşamaz veya başka herhangi bir şekilde kullanılamaz. Bu belgedeki teknik bilgiler bir bildirim niteliğindedir ve kapsamlı değildir. Bostik (editorial) hatalardan, bu belgenin eksik ve/veya yanlış olmasından kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Buna teknolojik değişiklikler veya bu belgenin yayınlanma tarihiyle ürünün alındığı tarih arasında yapılan herhangi bir araştırma kaynaklı eksiklikler ve/veya yanlışlıklar dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bostik, bu belgenin ifade tarzında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bostik bu belgede gösterilen ürünlerin kullanımından kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı ürünü kullanmadan önce bu belgede ve ürünlerle ilgili diğer belgelerde yer alan bilgileri okumalı ve anlamalıdır. Ürünün kullanım amacına uygun olduğundan emin olmak için gereken tüm testlerin uygulanmasından kullanıcı sorumludur. Ürünün uygulanma şekli ve/veya saklama veya taşıma sırasında meydana gelen olaylara ilişkin koşullar üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve bu nedenle herhangi bir zararla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Tüm teslimatlar yalnızca Hollanda Ticaret Odası'nda dosyalanmış genel şartlarımız uyarınca gerçekleştirilir.

Tarih: 24.09.2018 – Rev:000