

Construction

NÖTRAL CEPHE SİLİKONU

AKILLI AVANTAJLAR

- Mükemmel yapışma
- Uzun ömürlü
- Korozyon özelliği yoktur

ÜRÜN TANIMI

Bostik Construction, oxime esaslı, içte ve dışta çok amaçlı kullanım için uygun, nötral karakterde bir silikondur.

KULLANILDIĞI YERLER

- Alüminyum kompozit panel derzlerinde
- İnşaat sektöründe fuga sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılır.
- Doğrama, sıhhi tesisat, banyo, mutfak, evye, vb. izolasyonunda,
- Taban, duvar, tavan birleşim yerlerinde,

ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir.
- Solvent içermez.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Uygulamadan (+20°C'de) yak.1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez.
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz.
- Boya tutmaz.
- Deterjanlı suya ve seyreltik asitlere dayanıklıdır.
- EN 15651-1'e göre CE Belgesine sahiptir.

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK

- Uygulama yapılacak yüzeyler, sağlam, temiz, kuru, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
- Derzlerde daha önce kullanılmış dolgu malzemesi artıkları veya tutunmayı engelleyen yabancı maddeler temizlenmelidir.
- Dolgunun düzgün olması için her iki kenara maskeleme bantı çekilmelidir.
- Yapışma aderansını artırmak için yüzeye astar kullanılması önerilir. Özellikle gözenekli yüzeyler için astar gereklidir, amacına uygun astarın seçimine önem verilmelidir.

UYGULAMA

- Sızdırmazlık malzemesi uygulama öncesinde DIN 18540 normu esas alınarak; derzin genişliği derinliğin 2 katı olacak şekilde hesaplanmalıdır.
- Derz genişliğine uygun çapta polietilen dolgu fitilleri ile derz sızdırmazlık malzemesinin 3 taraflı yapışmasını önlemek amacıyla derze yerleştirilmelidir.
- Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır.
- Uzun ağzı uygulama yüzeyin genişliğine göre kesilip, kartuş tabancaya takılır.
- Uygulama sırasında derzlerin bir defada ve boşluk kalmadan sürekli ve düzgün bir uygulama ile doldurulması gerekir.
- Derzlere silikon sıkıldıktan sonra, derzdeki fazlalıklar uygun bir spatula veya düzeltme aparatı ile düzeltilmelidir.
- Daha sonra yapışkan bant çıkarılmalıdır.
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.
- Yağışlı havada dış mekanlarda uygulama yapılmaz.

UYGULAMA SONRASI TEMİZLİK

- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, kullanımdan hemen



TEKNİK VERİLER

Standart Renkler	Şeffaf, Beyaz, Siyah, Gri, Kahve, Antrasit gri, RAL 7039, Gümüş, Bronz, RAL 1013, Simli Bronz, RAL 9019, RAL 8003, RAL 9010, Eloksal
1.Grup özel renk	RAL 7043, RAL 7022, RAL 7035, RAL 8007, RAL 5002, Simli antrasit, Ege bej, RAL 1015, RAL 7037, RAL 3003, RAL 2004, RAL 6005, RAL 3020, RAL 5012, RAL 3000
Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504)	≥ 1,0
Elastikiyet % (DIN 53504) (şeffaf)	≥ 450
Elastikiyet % (DIN 53504) (dolgulu)	≥ 350
Çekme Özellikleri Mpa (EN ISO 8339) Sekant Modülü	≤ 0,4 (250°C) ≤ 0,6 (-200°C)
Shore A Sertliği (EN ISO 868) (şeffaf)	~ 25
Shore A Sertliği (EN ISO 868) (dolgulu)	~ 35
Yoğunluk (gr / cm ³) (şeffaf)	1,00 ± 0,02
Yoğunluk (gr / cm ³) (dolgulu)	1,35 ± 0,02
Elastik Geri Dönüş (EN ISO 7389)	≥ 70%
Akmaya Karşı Direnç (EN ISO 7390)	≤ 3mm
Yüzey Kuruma (dakika)	~ 8
Sertleşme Süresi (mm / gün)	2
Isı Dayanımı	-40°C ile +180°C arası
Çalışma Sıcaklığı	+5°C ile +40°C arası

Teknik bilgiler + 23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

sonra uygun bir temizleyici ile temizlenmelidir 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.
- K rlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

SARFIYAT

Kullanım miktarı fuga boyutlarına g re deęiřir.

Fuga Geniřlięi (mm)	Fuga Derinlięi (mm)	Derz uzunluęu (m) 310 ml kartuř
5	5	~12
10	6	~5
20	10	~1,5

AMBALAJ

310 ml plastik kartuř / kolide 25 adet.

600 ml sosis / kolide 20 adet (řeffaf, beyaz, siyah)

DEPOLAMA

- Suya, dona ve aęır hava řartlarına karřı korunmalıdır.
- Ahřap paletler  zerinde, +10 C ile +25 C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmıř ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı a ılmıř  r nler derhal t k t lmelidir.
-  st  ste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiř olan muhafaza kořullarına uyulması kaydıyla depolama  mr  maksimum 1 yıldır.

G VENLİK  NLEMLERİ

Genel inřaat yapım kuralları ve g venlik  nlemleri gereęince, uygulama esnasında, G venlik Bilgi Formunda (GBF) tanımlı Risk (H) ve  nlem (P) kurallarına dikkat edilmelidir.



BOSTİK M řTERİ HATTI

“Smart” yardım:
444 10 99



Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.ř.

Mecidiyek y Mh. Oęuz Sk. R nesansBiz Plaza N: 4A/7

Zemin Kat 34381 řiřli, İstanbul

E-mail: info@bostik.com.tr

an Arkema company

www.bostik.com.tr

Uyarı: BOSTİK sadece  r n n kalitesinden sorumlu olup;  r n n nerede ve/veya nasıl kullanılacağına iliřkin  neriler dıřında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. M nferit haller i in iřlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının  okluęu ve  r nlerin kontrol m z altında olmayan depolama ve iřlem kořulları nedeniyle m mk n deęildir. Gerekl  hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel d zenlemeler nedeniyle  r n performansları  lkeden  lkeye farklılıklar g sterebilir. İřbu teknik b lten, yeniři oluřturulana kadar ge erlidir. Yeniřinin yayınlanmasıyla bundan  nceki teknik b ltenlerin ge erlilięi sona erer. BOSTİK teknolojik geliřmeler doęrultusunda  r nlerde deęiřiklik yapma hakkını saklı tutar.  r nlerin g venlięiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri i eren  r ne ait malzeme g venlik bilgi formuna (GBF) bařvurulmalıdır.