



## PVC YER DÖŞEMELERİ YAPIŞTIRICILARI



### AS COAT PVC Yapıştırıcısı

#### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

Polimer emülsiyon bazlı, pvc esaslı zemin döşeme malzemeleri yapıştırıcısıdır. PVC esaslı her türlü zemin karo ve ruloların yapıştırılmasında; parke, halı, keçe, sünger ve paspas yapıştırılmasında güvenle kullanılan üstün vasıflı bir malzemedir.

Çimento, ahşap, beton, dahil tüm kuru, emici, düzgün, kirden ve tozdan arındırılmış zeminlerde zeminin durumuna göre ince veya kalın dişli spatül ile uygulanır.

#### YAPIŞTIRMA SÜRESİ :

Malzemenin yüzeye sürülmesini takiben hava şartlarına göre 10-20 dakika beklenerek yapıştırma işlemine geçilir. Ortam sıcaklığının 10°C`den az ve çok nemli olmamasına dikkat edilmelidir.

#### SARFIYAT:

Yüzeye göre m<sup>2</sup>'ye ortalama 200-300 g. arası tatbik edilir.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 1,5,10 ve 18 kg.lık yuvarlak tenekelerde.



## AS COAT AC-500 Yoğun Trafik PVC Yapıştırıcısı

### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

Akrilik Polimer emülsiyon bazlı, üstün vasıflı bir yapıştırıcıdır. Özellikle yoğun trafiğin olduğu (hastane, okul gibi..) zeminlerde kullanılacak olan, pvc esaslı zemin döşeme malzemelerinin ve linoleum yapıştırılmasında, marley, halı, keçe, ve parke yapıştırılmasında kullanılan bir yapıştırıcıdır.

### UYGULAMA:

Çimento, ahşap, beton, dahil tüm kuru, emici, düzgün, kirden ve tozdan arındırılmış zeminlerde zeminin durumuna göre ince veya kalın dişli spatül ile uygulanır.

### YAPIŞTIRMA SÜRESİ:

Yüzeye sürülmesini takiben 5-10 dakika içinde yapıştırma işlemine geçilebilir. Ortam sıcaklığının 10°C'den az olmamasına dikkat edilmelidir. **SARFIYAT :**

Zeminin düzgünlüğüne ve döşenecek olan malzemenin kalınlığına göre m<sup>2</sup>'ye ortalama 300-350 g. arası tatbik edilir.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 18 kg.lık yuvarlak plastik kovalarda.



## As-Coat Milenyum Konut Tipi Pvc Yapıştırıcısı

### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

Konut tipi pvc yer döşemeleri, halı ve muşamba yapıştırılmasında kullanılan bir yapıştırıcıdır.

### UYGULAMA:

Beton, ahşap vb. emici yüzeylerde kullanılır. Zemin temiz, düzgün, kuru, kirden ve tozdan arındırılmış olmalıdır.

Yapıştırıcı zeminin durumuna göre ince veya kalın dişli mala ile uygulanır. Yapıştırıcının tatbikinden sonra 10-15 dakika içerisinde yapıştırma işlemine geçilir. Ortam sıcaklığının 10°C'den az olmamasına dikkat edilmelidir.

### SARFIYAT:

Yüzeyin durumuna göre m<sup>2</sup> ye ortalama 250-400 gr arası tatbik edilir.

### AMBALAJ ŞEKLİ:

15, 8 ve 4 kg'lık yuvarlak plastik kutularda.



## AS COAT AC-500 İLETKEN PVC Yapıştırıcısı

### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

AC-500 Kondaktif yapıştırıcı her nevi iletken pvc yer döşemelerinin yapıştırılmasında güvenle kullanılan üstün vasıflı bir malzemedir

### UYGULAMA:

Çimento, ahşap, beton, dahil tüm kuru, emici, düzgün, kirden ve tozdan arındırılmış zeminlerde zeminin durumuna göre ince veya kalın dişli spatül ile uygulanır.

### YAPIŞTIRMA SÜRESİ:

Yüzeye sürülmesini takiben 5-10 dakika içinde yapıştırma işlemine geçilebilir. Ortam sıcaklığının 10°C'den az olmamasına dikkat edilmelidir. **SARFIYAT :**

Zeminin düzgünlüğüne ve döşenecek olan malzemenin kalınlığına göre m<sup>2</sup>'ye ortalama 350-400 g. arası tatbik edilir.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 15 kg.lık yuvarlak plastik kovalarda.



## As-Coat Akrilik Esaslı Genel Amaçlı Yapıştırıcı

### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

AS-COAT® Akrilik esaslı beyaz yapıştırıcı her nevi ithal ve yerli marleyin yapıştırılmasında, tahta ve parke yapıştırılmasında, strafor yapıştırılmasında, halı, keçe ve sünger yapıştırılmasında güvenle kullanılan üstün vasıflı bir malzemedir.

### UYGULAMA:

Çimento, ahşap, beton, dahil tüm kuru, emici, düzgün, kirden ve tozdan arındırılmış zeminlerde zeminin durumuna göre ince veya kalın dişli spatül ile uygulanır.

### YAPIŞTIRMA SÜRESİ:

Malzemenin yüzeye sürülmesini takiben 20-40 dakika bekledikten sonra yapıştırma işlemine geçilir.

### SARFIYAT:

Yüzeyin durumuna göre m<sup>2</sup> ye 250-350 g. arası tatbik edilir.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 5,10 ve 18 kg.lık yuvarlak tenekelerde ve 1 kg.lık plastik kutuda.



## Beykot Marley Yapıştırıcı

### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

BEY-KOT® Beyaz Marley Yapıştırıcısı klasik marley, halı ve keçe yapıştırılmasında kullanılır.

### UYGULAMA:

Çimento, ahşap, beton dahil tüm kuru, düzgün ve emici yüzeylerde zeminin durumuna göre ince veya kalın dişli spatül ile uygulanır.

### YAPIŞTIRMA SÜRESİ:

Malzemenin yüzeye sürülmesini takiben 5 dakika beklenerek yapıştırma işlemine geçilir.

### SARFIYAT:

Yüzeyin durumuna göre m<sup>2</sup>'ye ortalama 400 g. olarak tatbik edilir.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 3.5,8,15 ve 18 kg. 'lık plastik kovalarda.



## AS-COAT Halı Yapıştırıcısı

### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

Duvardan duvara halı yapıştırılmasında, muşamba, fitil ve paspasların yapıştırılmasında kullanılan kauçuk bazlı yapıştırıcıdır. Kullanılmadan önce yapıştırılmalı ve işlem sonunda ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

### AMBALAJ ŞEKLİ:

17 Lt. teneke, 3 lt. plastik bidon ve 0.7 lt teneke kutudur.



## Milenyum Halı Yapıştırıcısı

### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

Duvardan duvara halı yapıştırılmasında, muşamba, fitil ve paspasların yapıştırılmasında kullanılan kauçuk bazlı yapıştırıcıdır. Kullanılmadan önce yapıştırılmalı ve işlem sonunda ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

### AMBALAJ ŞEKLİ:

2,5 lt. plastik bidondadır.



## AS-COAT Karo Halı Yapıştırıcısı

### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

AS-COAT Karo Halı yapıştırıcısı. Karo Halıların yapıştırılmasında kullanılan bir yapıştırıcıdır.

### UYGULAMA:

ZUygulanacak olan yüzeye fırça veya rulo ile tatbik edilir. Zemine sürülen malzeme şeffaf hale gelene kadar beklenir ve yapıştırıcı işlemine geçilir.

### AMBALAJ ŞEKLİ:

10 KG'lık plastik ambalajında.



## Milenyum Karo Halı Yapıştırıcısı

### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

Milenyum Karo Halı yapıştırıcısı. Pvc Tabanlı Karo Halıların yapıştırılmasında kullanılan bir yapıştırıcıdır.

### UYGULAMA:

ZUygulanacak olan yüzeye fırça veya rulo ile tatbik edilir. Zemine sürülen malzeme şeffaf hale gelene kadar beklenir ve yapıştırıcı işlemine geçilir.

### AMBALAJ ŞEKLİ:

10 KG'lık plastik ambalajında.



## AS-COAT Latex

### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

Hertürlü duvardan duvara halı uygulamasında kullanılabilen kaydırmazlık malzemesidir.

### UYGULAMA:

Zemine fırça veya serpmeye yöntemi ile tatbik edilir. akabinde halı uygulamasına geçilir.

### AMBALAJ ŞEKLİ:

Standart olarak 10 Kg.lik plastik kovalarda.



## AS-COAT SENTETİK LATEKS

### TANIM ve UYGULAMA ALANLARI

As-Coat Sentetik Latex SBR bazlı yüksek katı madde içeriğine sahip halı yapıştırıcısıdır. Her türlü duvardan duvara halı yapıştırılmasında kullanılan bir yapıştırıcıdır. Kir, pas, toz ve yağdan arındırılmış emici yüzeylere fırça veya rulo ile uygulanır. Sarfiyat m<sup>2</sup> ye takribi 100-150 gr. arasındadır.

### AMBALAJ ŞEKLİ:

Standart olarak 10 Kg.lik plastik kovalarda.

## PARKE YAPIŞTIRICILARI

## PARQUET ADHESIVE



### As-Coat 1K PU Yapıştırıcı

#### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ

As-Coat 1 K Genel Amaçlı Yapıştırıcı, parke, yalıtım kaplamalarının, metal, seramik, strafor, ahşap, kontrplak vb. ürünlerin beton zeminlere yapıştırılmasında kullanılan bir yapıştırıcıdır. Uygulanacak zeminin düzgün, temiz ve kuru olmasına dikkat edilmelidir.

#### UYGULAMA

As-Coat Genel Amaçlı Yapıştırıcı kapak açıldıktan sonra en geç 15-20 dakika içerisinde tatbik edilmelidir. Hazır ürün uygulama yüzeyine dişli mala ile tatbik edilir. Karışımın tam kuruması 20 C de 3-4 saattir.

**SARFIYAT:** AS-COAT® 1K PU Yapıştırıcısının sarfiyatı yaklaşık 600-800 gr/m<sup>2</sup> dir.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 10 Kg kova



### As-Coat Çift Komponentli Yapıştırıcı

#### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ

As-Coat 2 K Genel Amaçlı Yapıştırıcı, parke, metal, seramik, strafor, ahşap, kontrplak vb. ürünlerin beton zeminlere yapıştırılmasında kullanılan bir yapıştırıcıdır. Uygulanacak zeminin düzgün, temiz ve kuru olmasına dikkat edilmelidir.

#### UYGULAMA

As-Coat Genel Amaçlı Yapıştırıcı her iki komponent birden homojen bir hal alana kadar karıştırılmalıdır. Karıştırılan ürüne su temas ettirilmemelidir. Ürün, özelliğinden dolayı kuruma esnasında havadaki nem oranına bağlı olarak kendi hacminin yarısı kadar kabarmalıdır. Hazırlanan ürün en geç 15-20 dakika içerisinde tatbik edilmelidir. Hazır ürün uygulama yüzeyine dişli mala ile tatbik edilir. Karışımın tam kuruması 20 C de 5-6 saattir.

**SARFIYAT:** AS-COAT® Çift Komponentli Parke Yapıştırıcısının sarfiyatı yaklaşık 1000-1200 gr/m<sup>2</sup> dir.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** Her iki komponent birlikte 19 ve 9,5 kg. lık kovada



### AS-COAT Laminat Parke Tutkalı

#### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

AS-COAT Laminat Parke Tutkalı laminat parkelerin kenarlarından birbirlerine yapıştırılmasında kullanılan üstün vasıflı tutkaldır.

#### UYGULAMA:

Tüp başlığının ucunu kesilir. Tutkal laminat parkenin lamba ve zıvanasına sürülür. Daha sonra laminat parkeler kenarlarından bastırılarak birbirlerine yapıştırılır. Parke kenarlarından süzülen yapıştırıcı kurumadan önce nemli bir bezle temizlenir. Uygulama esnasında ortam sıcaklığının 10 C' den az olmamasına dikkat edilmelidir.

**SARFIYAT:** 1 m.'lik profil için ortalama 10-30 g. arası.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 500 g.'lık tüplerde.



### AS-COAT Parke Yapıştırıcısı

**TANIM :** Genel kullanım amaçlı olarak ahşap ve masif parke ürünlerinin yapıştırılmasında ve ayrıca dolgu amaçlı olarak kullanılabilen PVA bazlı parke yapıştırıcısıdır. AS-COAT Parke yapıştırıcısı, uygulanacak yüzeye hızla nüfuz ederek çok güçlü bir yapıştırma sağlar. Sağlam bir film tabakası oluşturur.

**UYGULAMA ŞEKLİ :** As-Coat Parke Yapıştırıcı beton ahşap gibi kuru temiz ve emici yüzeylerde dişli mala ile uygulanır. Uygulama sonrası ortalama 15-20 dakika beklenerek yapıştırma işlemine geçilir. Ortam sıcaklığının 10 C den az ve çok nemli olmamasına dikkat edilmelidir.

**ÖNEMLİ BİLGİLER :** Kullanmadan önce iyice karıştırınız. Donmaktan koruyunuz.

**SARFIYAT :** Zeminin durumuna göre m<sup>2</sup> ye 300-400 gr arası kullanılır.

**DEPOLAMA :** Depolama ömrü ambalajı bozulmadan takribi 1 yıldır. +10 C nin üzerinde depolanmalıdır.

## KONTAK YAPIŞTIRICILAR

## CONTACT ADHESIVES



### AS-COAT Genel Amaçlı Kontakt Yapıştırıcı (Pistole Tipi)

#### KULLANIM ALANLARI:

Otomotiv ve mobilya sektöründe her türlü malzemenin yapıştırma işleminde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Plastik, ağaç kaplamalarında sunta ve MDF gibi maddelere yapıştırılmasında kullanılır.

#### Uygulama:

Yapıştırılacak yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Kullanmadan önce tenekenin iyice karıştırılması veya çalkalanması gerekir. Yapıştırıcı, sprej tabancası ile yapıştırılacak her iki yüzeyde de uygulanır. Meme çapı 1.8 mm olan sprej tabancası ile, 4-5 bar basınçta çalışılması tavsiye edilir. 15-45 dakika beklenir ve preslenir.



### Genel Amaçlı Kontakt Yapıştırıcı (Fırça Tipi)

#### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

AS-COAT Genel Amaçlı Kontakt Yapıştırıcı çok amaçlı bir yapıştırıcıdır. Pvc süpürgelik ve kep yapıştırılmasında, oto tavan ve taban kaplamaları, kapı fitil ve contaları, sünger kumaş ve suni deri yapıştırılmasında ayakkabı terlik saraciyeye ve mobilya sanayisinde, zemin kaplama malzemelerinin ve yalıtım kaplamalarının yapıştırılmasında kullanılan üstün vasıflı bir yapıştırıcıdır.

# KAUÇUK ve SUNİ ÇİM YAPIŞTIRICILARI RUBBER & SYNTHETIC GRASS ADHESIVES



## As-Coat Çift Komponentli Yapıştırıcı

### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ

As-Coat 2 K Genel Amaçlı Yapıştırıcı, kauçuk karo yer kaplamalarının, yalıtım kaplamalarının, metal, seramik, strafor, ahşap, kontrplak vb. ürünlerin beton zeminlere yapıştırılmasında kullanılan bir yapıştırıcıdır. Uygulanacak zeminin düzgün, temiz ve kuru olmasına dikkat edilmelidir.

### UYGULAMA

As-Coat Genel Amaçlı Yapıştırıcı her iki komponent birden homojen bir hal alana kadar karıştırılmalıdır. Karıştırılan ürüne su temas ettirilmemelidir. Ürün, özelliğinden dolayı kuruma esnasında havadaki nem oranına bağlı olarak kendi hacminin yarısı kadar kabarmalıdır. Hazırlanan ürün en geç 15-20 dakika içerisinde tatbik edilmelidir. Hazır ürün uygulama yüzeyine dişli mala ile tatbik edilir. Karışımın tam kuruması 20 C de 5-6 saattir.

**SARFIYAT:** AS-COAT® Çift Komponentli Parke Yapıştırıcısının sarfiyatı yaklaşık 1000-1200 gr/m<sup>2</sup> dir.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** Her iki komponent birlikte 19 ve 9,5 kg. lık kovada



## As-Coat Çift Komponentli Yapıştırıcı

### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ

İki bileşenli, PU bazlı, polyester bant üzerine suni çim yapıştırmak için üretilen iç ve dış mekanlarda kullanılabilen yeşil renkli yapıştırıcı.

### UYGULAMA

Sertleştirici tamamen A bileşenine eklenmelidir. Eklendikten sonra, karışım homojen bir kütle haline gelene kadar en az 2 dakika karıştırın. Yapıştırıcı, taraklı mala ile derz bandı üzerine uygulanmalıdır. Yapıştırıcı uygulandıktan sonra çim halı kaplaması döşenebilir. Kuruma süresi ortam sıcaklığına ve hava nemine bağlıdır. Montajdan sonra çim üzerine baskı rulosu ile pres uygulaması yapılmalıdır.

**SARFIYAT:** AS-COAT® Çift Komponentli Yapıştırıcısının sarfiyatı yaklaşık 1000-1200 gr/m<sup>2</sup> dir.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** Her iki komponent birlikte 25 kg. lık kovada



## As-Coat 1K PU Yapıştırıcı

### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ

As-Coat 1 K Genel Amaçlı Yapıştırıcı, kauçuk karo yer kaplamalarının, çim halılar, yalıtım kaplamalarının, metal, seramik, strafor, ahşap, kontrplak vb. ürünlerin beton zeminlere yapıştırılmasında kullanılan bir yapıştırıcıdır. Uygulanacak zeminin düzgün, temiz ve kuru olmasına dikkat edilmelidir.

### UYGULAMA

As-Coat Genel Amaçlı Yapıştırıcı kapak açıldıktan sonra en geç 15-20 dakika içerisinde tatbik edilmelidir. Hazır ürün uygulama yüzeyine dişli mala ile tatbik edilir. Karışımın tam kuruması 20 C de 3-4 saattir.

**SARFIYAT:** AS-COAT® 1K PU Yapıştırıcısının sarfiyatı yaklaşık 600-800 gr/m<sup>2</sup> dir.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 10 Kg kova

# DUVAR KAĞIDI YAPIŞTIRICILARI

# WALL COVERINGS ADHESIVES



## AS-COAT Sıvı Duvar Kağıdı Yapıştırıcı

### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

Yumuşatıcı ve solvent içermeyen kullanıma hazır polimer bazlı yapıştırıcıdır.

**Uygulama Alanları:** Tekstil duvar kağıtlarının ve kaplamalarının, kaba dokunmuş duvar kağıtlarının ve vinil duvar kağıtlarının yapıştırılması için kullanılır.

**Uygulama Şekli:** Temiz, düz, sağlam ve kuru olan tüm iç sıva yüzeyleri, duvar kağıdı, beton, kartonpiyer, sunta ve ağaç levhalar üzerinde uygulanabilir. Tekstil ve vinil duvar kağıtlarının yapıştırılmasında yapıştırıcı, rulo veya fırça ile yüzeye uygulanır ve takiben yapıştırma işlemine geçilir. Silindir ile hava boşluğu kalmayacak şekilde dışa doğru silinir. Kağıt tabanlı kalın kaplamaların yapıştırılmasında normal AS-COAT CMC Duvar Kağıdı Yapıştırıcısına %20 oranında ilave edilir.

**Avantajları:** Kullanıma hazır Rutubetten etkilenmez Şeffaf olarak kurur

**Uygulama aletleri :** Fırça ve rulo



## AS-COAT ULTRA Duvar Kağıdı Yapıştırıcısı

### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

As-Coat ultra duvar kağıdı tutkalı iyi film oluşturma özelliğine sahip suda hızla eriyebilen selülozik yapıda bir yapıştırıcıdır. her tür duvar kağıdının yapıştırılmasında üstün performans gösterir.

### UYGULAMA

Duvar kâğıdı kaplanacak olan yüzey kuru, düzgün, temiz ve emici olmalıdır. yüzeyde kirlilik veya satıhta bozukluk varsa mutlaka giderilmelidir. paket içerisindeki yapıştırıcı karışmakta olan suyun içerisine yavaşça ilave edilmelidir. topaklanma olmaması için lütfen hızlı bir şekilde ilave etmemeye özen gösteriniz. karıştırma işlemi bittiğinde su oldukça yoğun bir kıvam almalıdır. ( kullanılacak su miktarları tabloda belirtilmiştir. ) bu yoğun bir kıvama ulaşıldığı zaman 15 dakika beklenerek tam çözünmenin olması sağlanır. hazırlanan karışım fırça ile duvar kağıdının arka yüzüne iyice yedirilerek sürülür. tutkal sürülmüş kağıt en az 5 dakika tutkalın nüfuz etmesi için dinlendirilir ve akabinde uygulamaya geçilir



## AS-COAT CMC Duvar Kağıdı Yapıştırıcısı

### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

AS-COAT® duvar Kağıdı Tutkalı iyi film oluşturma özelliğine sahip suda eriyebilen bir polimerdir. Selülozik yapısı nedeni ile duvar kağıdı için mükemmel bir yapıştırıcıdır. AS-COAT® Duvar Kağıdı Tutkalı suda çok kolay çözünebilme özelliğine sahiptir. Duvar kağıdının yapıştırılmasında üstün bir performans gösterir.

**TUTKALIN HAZIRLANIŞI ve SARFIYAT:**

Kağıt Cinsi Su Miktarı (Kg. Başına) lt İnce Kağıtlar 32 Kabartma Kağıtlar 25 Vinil Kağıtlar 18

## MOBİLYA AHŞAP YAPIŞTIRICILARI

## FURNITURE WOODEN ADHESIVES



### AS-COAT Ahşap Tutkalı

AS-COAT Ahşap tutkalı PVA esaslı kullanıma hazır, tek bileşenli su bazlı bir yapıştırıcıdır. Yüksek tutunma gücü ve hızlı kuruma gereken noktalarda kullanılır. Islanmaya karşı tutunma gücünü korur.

#### Özellikler

Kolay uygulanır, uygun viskoziteye sahiptir. Solvent içermez. İç ve dış mekan mobilyalarda kullanılabilir. Hızlı kurur. Su ve neme karşı dayanıklıdır. Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mukavemetini kaybetmez. Mükemmel yapışma gücüne sahiptir. Kuruduktan sonra esnektir.

#### Uygulama Alanları

Her türlü ahşap parçaların yapıştırılmasında, her türlü laminat ve kaplamaların ahşaba yapıştırılmasında kullanılır. Suya dayanıklı olduğu için, bahçe mobilyaları, banyo ve mutfak mobilyaları, pencere, doğrama, kapı, merdiven ve ağaç mobilya üretiminde dekoratif kâğıtların yüzeylere yapıştırılmasında, güvenle kullanılır.

#### Uygulama

Yapıştırılacak yüzeylerdeki kaba toz, yağ ve kiri temizleyin. Yapıştırıcıyı yüzeye sıkın ve fırça yardımı ile yüzeye yayın. Eğer uygulama yapılan yüzey çok gözenekli ise her iki yüzeye de uygulayın. Uyguladıktan sonra iki parçayı yüzeye sıkıca bastırın ve yaklaşık 15 dk. bekleyin. Taşan kısmı ıslak bir bez ile temizleyin. Toplam sertleşme süresi 24-48 saattir.



### AS-COAT PU Deniz Tutkalı

As-Coat Deniz Tutkalı, tek bileşenli poliüretan bir yapıştırıcıdır. Ortamdaki ve yapıştırılacak yüzeydeki nem yardımıyla kürleşir.

#### ÖZELLİKLERİ

Kolay uygulanır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Suya ve kimyasallara dayanıklıdır (D4-DIN EN204). Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mukavemetini kaybetmez.

#### UYGULAMA ALANLARI

Ahşap malzemelerin birbirlerine ve metal, beton, polistiren köpük gibi pek çok malzemenin yapıştırılmasında. Mobilya ve yat imalatında, suya dayanıma ihtiyaç duyulan yapıştırma işlerinde.

#### KULLANIM ŞEKLİ

0 °C' nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayınız. Yapıştırılacak parçalar temizlenmeli, tozdan ve yağdan arındırılmalıdır. Güçlü yapışma için yüzeylerden en az biri gözenekli olmalıdır. Uygulamadan önce yüzeylerin hafifçe nemlendirilmesi yapışma performansını arttıracaktır. Yapıştırıcı ince bir tabaka halinde yüzeylerden birine veya her ikisine sürülmeli 15 dakika içerisinde preslenmelidir. En az 2 saat preste kalmalıdır. Yeni uygulanmış yapıştırıcı aseton yardımıyla temizlenebilir. İşlem sonunda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.



### NİNJA Hızlı Yapıştırıcı

Selsil NİNJA, iki komponentli hızlı kürleşen aerosol tipi bir yapıştırıcıdır. Metal, ahşap, plastik gibi bir çok yüzey ile uyumlu şekilde yapışır.

#### Özellikler

Hızlı kürleşir. Güçlü bir yapışma sağlar. Kolay bir şekilde uygulanır. Bütün yüzeyler ile uyumlu yapışma sağlar (pürüzlü yüzeyler dahil)

#### Ambalaj

Aktivator + Yapıştırıcı: 400 ml + 100 gr : 25'li koli

**Raf Ömrü** Ürünü kuru ve serin bir yerde saklayınız. Ürünün raf ömrü +5°C and +25°C arasında depolandığında 12 aydır

## AS-COAT STRAFOR YAPIŞTIRICISI

## AS-COAT SYTROFOAM ADHESIVE



### As Coat Strafor Yapıştırıcısı

#### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

Solvent içermeyen su bazlı kullanıma hazır yapıştırıcı.

Polistiren esaslı dekoratif duvar ve tavan kaplamaları ile yalıtım plakalarının yapıştırılmasında kullanılır.

#### AVANTAJLARI

Solvent içermez. Su bazlıdır. Tavanda bile yapıştırma gücü yüksektir.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

#### UYGULAMA

Uygulanacak yüzey düzgün, kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Kabarmış boya artığı, kir, toz bulunmamalıdır. Uygulama, yüzey veya plaka sırtına yapılır. Yapıştırıcı tatbik edildikten 10 dakika sonra yüzeye bastırılarak monte edilir. Tatbikat dişli spatula ile olur. Taşan yapıştırıcı nemli bir bez ile silinmelidir.

#### DİKKAT

Ortam sıcaklığının 100C den az ve nemli olmamasına dikkat edilmelidir. Ürün 00C ve altındaki ısılarda muhafaza edilmemelidir. Kuru ve serin ortamda ambalajı bozulmadan raf ömrü 1 yıldır



### AS-COAT Genel Amaçlı Akrilik Yüzey Astarı

CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

Astar olarak, gözeneklerin kapanmasını sağlayarak, su emiciliği önemli ölçüde azaltır. Her türlü emici yüzeye duvar kağıdı uygulamasından önce astar olarak uygulanır.

UYGULAMA:

Çimento, ahşap, beton, dahil tüm kuru, emici, düzgün, kirden ve tozdan arındırılmış zeminlerde fırça veya rulo ile uygulanır.

SARFIYAT:

Yüzeyin durumuna göre m<sup>2</sup> ye 80-100 g. arası tatbik edilir.



### AS-COAT Genel Amaçlı Akrilik Parlak Yüzey Astarı

CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

Astar olarak, gözeneklerin kapanmasını sağlayarak, su emiciliği önemli ölçüde azaltır. Her türlü emici yüzeye tesviye şapı uygulamasından önce astar olarak uygulanır.

UYGULAMA:

Çimento, ahşap, beton, dahil tüm kuru, emici, düzgün, kirden ve tozdan arındırılmış zeminlerde fırça veya rulo ile uygulanır.

Yüzeyin emicilik durumuna göre 1 / 7 oranında su ile inceltilebilir.

SARFIYAT: Yüzeyin durumuna göre m<sup>2</sup> ye 100-200 g. arası tatbik edilir.



### AS-COAT Akrilik Esaslı Dolgu Brüt Beton Astarı

CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ

İç ve dış mekanlarda, brüt beton yüzeylerde, çimento ve alçı esaslı sıvaların uygulaması öncesinde yapışmayı artırıcı olarak kullanılır.

UYGULAMA

Yüzeyinin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yüzeyi kuru, emici, düzgün, kirden ve tozdan arındırılmış yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar onarılmalıdır. Kullanım öncesinde iyice karıştırılmalı ve yüzeye rulo ile tek kat uygulanmalıdır. Gerekliğinde su ile edilerek inceltilebilir. Uygulama sırasında belirli aralıklarla karıştırılır. Siva ve kaplama uygulamasına geçmeden önce en az 24 saat beklenmelidir



### AS-COAT Şeffaf Epoksi Kaplama

Döküm ve zemin kaplama işlerinde kullanılan şeffaf epoksidir. Solvent içermez, UV ışınlarına dayanıklıdır, özel formülü sayesinde sararma yapmaz. 10 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kürleşir, kürlenme süresi ortam sıcaklığına bağlıdır. Oda sıcaklığında 25 °C'de 3-4 saatte reaksiyona girer. 24 saat sonra tam sertliğe ulaşır.

Her iki bileşen de tam orantıda karıştırılmalıdır. Bu nedenle ölçümde hassas teraziler kullanılmalıdır. Fazla veya eksik kullanımda formül bozulur ve doğru ürün oluşmaz. Sıcak havalarda daha hızlı kürleşir.



### AS-COAT Epoksi Son Kat Zemin Kaplama Malzemesi

Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, solventsiz bir kaplamadır.

Kullanım Alanı

Beton ve çimento şap yüzeylerde, normal ve çok emici yüzeylerde, Zemin Kaplamalarında astar olarak, Uygun miktarda silis kumu karıştırılarak dolgu ve tamir harcı olarak, iç ve dış ortamlarda kullanılır.

Özellikleri:Düşük viskoziteye sahiptir. Penetrasyon özelliği vardır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Çözücü içermez.

Uygulaması kolay. Çok amaçlıdır. Açık havada kullanılabilir.

RAF ÖMRÜ Orijinal açılmamış ambalajında 20 °C'de saklandığında 6 ay

AMBALAJ : Brüt (20 + 5) kg. set



### AS-COAT Epoksi Ara Kat Zemin Kaplama Malzemesi

Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, solventsiz bir kaplamadır.

Kullanım Alanı

Beton ve çimento şap yüzeylerde, normal ve çok emici yüzeylerde, Zemin Kaplamalarında astar olarak, Uygun miktarda silis kumu karıştırılarak dolgu ve tamir harcı olarak, iç ve dış ortamlarda kullanılır.

Özellikleri:Düşük viskoziteye sahiptir. Penetrasyon özelliği vardır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Çözücü içermez.

Uygulaması kolay. Çok amaçlıdır. Açık havada kullanılabilir.

RAF ÖMRÜ Orijinal açılmamış ambalajında 20 °C'de saklandığında 6 ay

AMBALAJ : Brüt (20 + 5) kg. set



### AS-COAT Epoksi Astar

Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, solventsiz bir astardır.

Kullanım Alanı

Beton ve çimento şap yüzeylerde, normal ve çok emici yüzeylerde, Zemin Kaplamalarında astar olarak, Uygun miktarda silis kumu karıştırılarak dolgu ve tamir harcı olarak, iç ve dış ortamlarda kullanılır.

Özellikleri:Düşük viskoziteye sahiptir. Penetrasyon özelliği vardır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Çözücü içermez.

Uygulaması kolay. Çok amaçlıdır. Açık havada kullanılabilir.

RAF ÖMRÜ Orijinal açılmamış ambalajında 20 °C'de saklandığında 6 ay

AMBALAJ : Brüt (20 + 5) kg. set



## YALITIM MALZEMELERİ



### AS COAT İzo-Su Sıvı Plastik Kaplama

#### CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

Rutubet ve su geçirimsizliği istenilen beton, sıva, çini, biriket, ytong gibi yüzeyler, çatı ve teraslar, çatı dere olukları, bina dış cepheleri, bodrum duvarları ve temeller, sarnıç, kanal ve kanaletler, pencere pervazları ve damlalıklar, yatay ve düşey tüm yüzeylerde güvenle kullanılabilir.

#### ÖZELLİKLERİ:

Kullanıma hazır ve uygulaması kolaydır. Esnektir, çatlama yapmaz. Solvent içermez, toksik tesiri yoktur. Suya ve neme karşı geçirimsizdir.

#### KULLANMA TALİMATLARI:

Yüzey sağlam, temiz ve kuru olmalı, inşaat artıkları ve çatlaklar bulunmamalıdır. Yüzey üzerinde gezilecek veya mekanik darbelere maruz kalacaksa yüzeye koruyucu bir kaplama yapılmalıdır. Uygulamadan önce yüzeyin 10h. suya 1h. tuzruhu olacak şekilde yıkanması tavsiye edilir. +5°C nin altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

#### UYGULAMA:

Astarda yüzeye su ile inceltilerek 1 kat tatbik edilir. 2. ve 3. katlar inceltmeden uygulanır. Her iki kat birbirine dik açı yapacak şekilde uygulanır. Katlar arasında en az 12 saat beklenmelidir.

SARFIYAT: Astarda ~0.4 kg/m<sup>2</sup> normal katta ~0.8 kg/m<sup>2</sup>





## AS COAT ELASTOZER Likit Membran

### KULLANIM YERLERİ:

Çatı, dere ve oluklarda, teras duvarlarında bina dış cepheleri temeller ve bodrum duvarlarında suya ve rutubete karşı koruma sağlayan üstün vasıflı bir tecrit malzemesidir. Beton, ahşap ve metal üzerine uygulanabilir.

### UYGULAMA:

Uygulama yüzeyi kumdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Fırça ile tatbik edilir. Sürüldükten 1-2 saat sonra kurur. Ancak en iyi Netice için 2. kat ertesi gün atılmalıdır. Islak yüzeylerde ilk katta AS-KOTE® uygulanır.

### SARFIYAT:

1m<sup>2</sup> için bir sürüşte ortalama 500 gr.kullanılır.

### AMBALAJ ŞEKLİ :

18 kg`lık tenekelerde.



## AS ZER Kauçuklu Bitüm Solüsyonu

### KULLANIM YERLERİ:

Çatı dere ve oluklarında, teraslarda, bina dış cephelerinde, bodrum duvarlarında, temellerde ve ruberoit yapıştırılmasında kullanılan bir izolasyon malzemesidir.

### UYGULAMA:

Fırça veya rulo ile zemine önce 1 kat sürülür. 3-4 saat sonra 2. kat 1. kata dik olacak şekilde sürülür. Tam kuruma 24 saat sonradır.

### AMBALAJ ŞEKLİ :

18 ve 5 kg.lık tenekelerde. TS-103`e uygundur.



## AS KOTE Bitüm Emülsiyonu

### KULLANIM YERLERİ:

Bitümlü su yalıtım membranlarının uygulanmasından önce astar olarak, cam tülü ve ruberoit yapıştırılmasında kullanılır.

### UYGULAMA:

Zemin kuru ve kimyevi malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Fırça ile tatbik edilir. Su ile inceltiler.

### SARFIYAT :

1m<sup>2</sup> için 400 gr.kullanılır.

### AMBALAJ ŞEKLİ :

18 Kg`lık tenekelerde



## AS-COAT Elastikot Bitümlü Akrilik Likit Membran

### Tanımı

As-Coat Elastikot, bitüm-akrilik esaslı, suya ve rutubete karşı kullanılan, kullanıma hazır, tek bileşenli, esnek su bazlı likit membrandır.

### Kullanım Alanları

Bütün yatay ve düşey yüzeylerde, temel ve bodrumların yalıtımında, teras yalıtımlarında kaplama altında kullanılır. As-Coat Elastikot, az bir miktar kum ve çimento ile karıştırılarak zemindeki çukur bölgelere mala ile tatbik edilebilir.

### Uygulama Talimatı

Yüzey sağlam, temiz ve kuru olmalı, inşaat artıkları ve çatlaklar bulunmamalıdır. Çatlak içeren yüzeylerde yada daha yüksek verim almak için, sıva filesi, tecrit bezi gibi donatılarla birlikte kullanılmalıdır .As-Coat Elastikot, rulo ile en az iki kat olmak üzere yüzeye direk tatbik edilir. Her bir kat arasında 12 saat beklenmelidir. +5°C nin altındaki sıcaklıklarda ve donmuş yüzeylerde uygulanmamalıdır. 0°C`nin altında depolanmamalıdır. Depolama ömrü bir yıldır.

**Ambalaj:** 15 kg Plastik kova